

ООО
«ФОНИКА ГИПС»

422828, Республика Татарстан, Камско-Устьинский р-он, с. Сюкеево, ул. Волжская, д.24.
Тел/факс, приёмная: (84377) 3-65-00, телефон (84377) 3-65-01
р/сч 40702810862280160154 « Банк Татарстан ОСБ №8610 г.Казань
к/сч 30101810600000000603 БИК 049205603
ОКПО 85144232 ОГРН 1081672000552 ИНН/КПП 1622005430/162201001

Протокол испытаний.

Вид продукции:

Пазогребневая плита обычная AKSOLIT TU 5742-007-85144232-2013

Сведения об испытываемых образцах:

На испытание представлены образцы плиты пазогребневой обычной. Размер образцов, не менее: толщина 50мм, ширина 50мм, длина 200мм, количество образцов – 3шт. Образцы отобраны из разных партий, методом случайной выборки.

Определяемые показатели:

Коэффициент теплопроводности

Применяемое оборудование:

Для определения коэффициента теплопроводности пазогребневой плиты обычной использовался «Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4-100»

Методика испытания:

Определение коэффициента теплопроводности проводилось на основании методики, изложенной в ГОСТ 30256-94.

Дата испытания образцов:

12 февраля 2014 года.

Результаты испытания:

Средне арифметическое коэффициента теплопроводности отобранных образцов составило 0,241 Вт/м*К.


Подписи:

Зам.главного технолога:

Нач. лаборатории:.

Инженер лаборатории:

Лаборант ССС:


В.В.Кондратьев
Р.П.Зыкова
Д.С.Пантелеев
Е. Порошина

